



BITUMAEX

ENROBÉ À FROID EPOXY VÉGÉTALE

• DESCRIPTION

Enrobé à froid à base d'émulsion de bitume et de résine époxy végétale non nocif pour la réparation immédiate des chaussées et trottoirs par tout temps. Petite granulométrie qui ferme bien - 0/4 - 0/6. Souple et très adhérent, forte résistance. Séchage rapide ; la mise en circulation se fait aussitôt après la réparation (10 minutes). Durcit rapidement (48 heures) tout en gardant sa souplesse. Résistance similaire aux enrobés à chaud, ne craint pas le gel / sel de déneigement, peut se poser par des températures négatives ou par forte pluie (-40 à +60°). Idéal pour la maintenance des voiries et surfaces en enrobé, la réparation des trottoirs, des nids de poule, rebouchage autour des tampons d'assainissement, pose des parcmètres, finition des allées, etc. Conforme à la norme XP P18-545 (granulats) remplacée par la norme NFP18-545 article 8. Conforme aux normes EN 12697-1 (Teneur en liant) et EN12697-2 (Détermination de la granulométrie).

+ Réparation immédiate des voiries par tout temps

+ Granulométrie 0/4 - 0/6

+ Forte résistance

• MODE D'EMPLOI

Produit prêt à l'emploi. Décaisser de 1 à 10 cm, niveler et balayer. Verser l'enrobé et niveler à 1 cm au-dessus du sol. Damer l'enrobé puis laisser durcir. Utilisation de -40°C à +60°C. Peut être utilisé par temps de pluie. longue conservation (12 à 18 mois).

• CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Emulsion de bitume, pH : 2,2 à 2,6
- Granulométrie : 0/4, 0/6, 0/8 destiné à des réparations d'une épaisseur de 1 à 10 cm.
- Densité : 0.90 à 1,9 non compacté et 2 à 2,3 compacté
- Consommation : 20 kg/m² sur 1cm d'épaisseur
- Cov < 1% (Noir), Cov < 1,2 % (Rouge), taux de bitume pur résiduel > 5.7%

• RECOMMANDATIONS

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur www.quickfds.com). Elimination des déchets : remettre à un éliminateur agréé (déchetterie, etc.). Produit à usage industriel.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 1°C et 60°C.

Conservation des seaux : 12 mois minimum pouvant aller jusqu'à 18 mois.

ÉTIQUETAGE : -

INFOS LOGISTIQUES

- Réf : BT460 - Noir

Seau 25 KG

- Réf : BT461 - Rouge

Seau 25 KG

Code douane

271500000

Transport ADR

Non soumis

Soumis

DANGEREUX

Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

PLUHO

4 avenue du Prieuré – Bât. 7
77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS
Tél. 01 60 17 02 80 – Fax. 01 60 17 02 81
contact@aexalt.net – www.aexalt.net

Produit à usage professionnel
Conçu et fabriqué en France