



Fiche technique N° T11195

20-06-2017

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

BOIS NON PEINTS

ANCIENNES PEINTURES :

PEINTURES HYDRODILUABLES -
GLYCÉROPHALIQUES - ACRYLIQUES - ANCIENNES
LASURES

METAUX NON FERREUX :

APRES IMPRESSION

METAUX FERREUX :

FER ET ACIER

PRO'G BOIS & FER

Peinture glycérophthalique
pour la décoration et protection
des boiseries et métaux

EXTÉRIEUR

14 à 16 m²/L

FONCTION

Peinture pour la protection et la décoration des boiseries et des métaux.
Formulée à base de résine glycérophthalique.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : EXTÉRIEUR

Boiseries : portes, fenêtres, volets, portails et meubles de jardin.
Fers : ferronneries, grilles, portails et balançoires.

Qualités dominantes :

- Forte opacité pour un pouvoir couvrant élevé
- Microporeuse : laisse respirer le bois.
- Imperméable : protège efficacement contre les intempéries.
- Grande facilité d'application.
- Bien adapté aux climats marins et rigoureux
- Lessivable (classe 1 selon la norme NF EN 13 300 (perte d'épaisseur < 5 µm à 200 frottement), propriété obtenue après 28 jours de séchage)

Caractéristiques pratiques :



= 14 à 16 m²/L (selon le support)



= 8h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect :** satin brillant
- **Matériel :** Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Coloration :** Système à teinter COLORIMIX® - La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieure à 35% (DTU59-1).
- **Conditionnement :** 0,5 L - 2 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité (BTP) :** 1,50 à 1,60 (Densité variable selon les bases et les teintes)
- **Extrait sec(BTP) (pondéral) :** 80 à 84 %
- **Taux de brillance à 60° :** 50 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).

Ce produit contient max 400 g/l COV (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Sur bois neufs ou anciens non peints** : poncer et dépoussiérer. Si le bois présente des traces grasses, dégraisser avec un produit adapté.
- **Sur bois peints écaillés** : décaper, gratter et poncer pour éliminer les parties non adhérentes, puis dépoussiérer.
- **Sur bois peints en bon état et sur anciennes peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur les métaux** : Dégraisser, gratter, brosser et dépoussiérer soigneusement pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.
- **Sur les métaux non ferreux** : appliquer en impression notre Pro'G Multi-supports.
- **Sur supports rouillés** : appliquer une sous-couche adaptée.

Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai sur la surface à peindre.
- **Ne pas appliquer sur des bois anti-siccatifs (qui empêche la peinture de sécher).**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Ne pas appliquer sur toutes surfaces horizontales.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limitée à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site www.theolaur.com ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A - 5, rue René Cauche - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : contact@theodore.fr Web : www.theodore.fr

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 - Code APE : 2030Z - N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015